



AB369 环氧玻璃鳞片漆

产品说明	本产品是以环氧树脂为基料，改性聚酰胺为固化剂，玻璃鳞片以及其它颜填料、助剂及溶剂等组成。漆膜坚硬、耐磨、耐海水、耐矿物油，具有良好的防水渗透性
产品用途	用于严重腐蚀和经受磨损下的钢结构防护
物理参数	颜色： 灰色 密度 (23±2℃)： 1.6kg/L 体积固含量： 72% ± 2% 标准膜厚： 干膜：100 微米 湿膜： 139 微米 理论涂布率： 4.5 m ² /kg（以 100 微米干膜计） 干燥时间 (23±2℃)：表干：≤1h 实干：≤24h 完全固化：7d 闪点： 26℃
施工说明	底材处理：清除表面的灰尘、油脂、水分等杂质。涂漆之前，钢铁表面必须采用喷砂除锈，除锈等级为 Sa2.5。对于分段对接处和喷砂达不到的位置，采用动力工具机械打磨除锈，除锈等级为 St3。 涂层配套：环氧底漆、丙烯酸聚氨酯面漆、氟碳面漆等 搅 拌：在与固化剂混合之前，油漆必须充分搅拌，混合后，为了保持油漆的均匀，持续搅拌仍然很有必要。 混 合：按主漆：固化剂=5:1（质量比，以包装标识为准）混合，用机械搅拌方式搅拌 3~5min 分钟至均匀。 可使用时间：5 小时（23±2℃），双组分混合后，应在可使用时间内用完。 稀 释 剂：环氧漆稀释剂 施工方法：无气喷涂 刷涂/滚涂



丹东安邦涂料有限公司

Paint Co., Ltd. Dandong Anbang

稀释比率：5-10%	5-10%	
涂装间隔（23±2℃）：	最 小	最 大
环氧漆	10 小时	1 个月
聚氨酯漆	10 小时	72 小时

工具清洗：所有工具用完后用环氧稀释剂清洗干净。

安 全：小心使用本品。使用前和使用时，请注意包装标签上的安全事项。此外，还应遵守有关国家或当地政府规定的安全法规。个人保护包括但不限于肺，眼及皮肤的保护，如果吞服或其他直接接触本品应立即求医。必须采取预防措施防火防爆及环境保护。只可在通风良好的情况下施工本品。在狭窄处或空气不流通处施工，必须提供强力通风。

注意事项：

- 施工温度（5~40）℃，空气相对湿度小于 80%，基材表面温度高于露点 3℃，避免在雨、雪、雾天气中施工。
- 在涂下道涂料前，对上道涂料的表面应清除油污、凝水、焊接溅滴和灰尘。
- 重涂间隔与环境有关，如超过最大重涂间隔，必须将底漆表面打磨粗糙，以保证层间附着力。
- 施工后 24h 内，湿度太大或者凝露，不利于漆膜的形成
- 涂料应存放在 0~35℃，通风干燥的室内仓库，远离热源，避免日光直接照射。
- 施工人员应按规定穿戴劳保护具，施工现场及储存处应备有消防器材，严禁明火和吸烟，避免发生火灾。
- 本品只适用于专业用途。

包 装 20kg/桶

储 存 期 未开启状态下，干燥通风处保存一年。