



AB225 丙烯酸聚氨酯面漆

产品说明	本产品是以羟基丙烯酸树脂为基料，脂肪族异氰酸酯为固化剂，高耐候颜料以及助剂、溶剂等组成。漆膜具有良好的保光保色性。
产品用途	用于严重污染环境下，对耐光以及保色要求较高的钢结构的防护
物理参数	颜色： 各色 密度 (23±2℃)： 1.18kg/L（白色） 体积固含量： 52% ± 2% 标准膜厚： 干膜：40 微米 湿膜：77 微米 理论涂布率： 11 m ² /kg（以 40 微米干膜计） 干燥时间 (23±2℃)：表干：≤1h 实干：≤24h 完全固化：7d 闪点： 23℃
施工说明	底材处理：清除底漆或中间漆表面的灰尘、油脂、水分等杂质，施工时，被涂物表面必须干燥整洁，为了提高附着力以及表面效果，底层漆膜表面可用砂纸进行水打磨处理。 涂层配套：环氧底漆、环氧云铁中间漆等 搅 拌：在与固化剂混合之前，油漆必须充分搅拌，混合后，为了保持油漆的均匀，持续搅拌或定时搅拌仍然很有必要。 混 合：按主漆：固化剂=4:1（质量比，以包装标识为准）混合，用机械搅拌方式搅拌 2~5min 至均匀。 可使用时间：4 小时（23±2℃），双组分混合后，应在可使用时间内用完。 稀 释 剂：丙烯酸聚氨酯面漆稀释剂 施工方法：无气喷涂 空气喷涂 刷涂/滚涂 稀释比率：0-5% 0-10% 0-5% 涂装间隔（23±2℃）： 最 小 最 大



丹东安邦涂料有限公司

Paint Co., Ltd. Dandong Anbang

聚氨酯漆 6 小时 无

工具清洗：所有工具用完后用丙烯酸聚氨酯面漆稀释剂清洗干净。

安 全：小心使用本品。使用前和使用时，请注意包装标签上的安全事项。此外，还应遵守有关国家或当地政府规定的安全法规。个人保护包括但不限于肺，眼及皮肤的保护，如果吞服或其他直接接触本品应立即求医。必须采取预防措施防火防爆及环境保护。只可在通风良好的情况下施工本品。在狭窄处或空气不流通处施工，必须提供强力通风。

注意事项：

- 施工温度（5~40）℃，空气相对湿度小于 80%，基材表面温度高于露点 3℃，避免在雨、雪、雾天气中施工。
- 施工后 24h 内，湿度太大或者凝露，不利于漆膜的形成
- 涂料应存放在 0~35℃，通风干燥的室内仓库，远离热源，避免日光直接照射。
- 施工人员应按规定穿戴劳保护具，施工现场及储存处应备有消防器材，严禁明火和吸烟，避免发生火灾。
- 本品只适用于专业用途。

包 装 10kg/桶

储 存 期 未开启状态下，干燥通风处保存一年。